



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

AKRYLIT B Farba do posadzek betonowych, odporna na ścieranie

Zakres stosowania:

Farba AKRYLIT B przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, magazynach, garażach i innych pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym. Farba może być stosowana na zewnątrz w zestawie z Akrogruntem marki Dekoral.

Główne cechy:

- ⇒ odporna na ścieranie
- ⇒ wysoka siła krycia
- ⇒ szybkie schnięcie
- ⇒ odporna na działanie detergentów oraz olejów mineralnych
- ⇒ do wnętrza i na zewnątrz

Kolor	Szary, zielony, bezowy, czerwony tlenkowy,
Wygląd powłoki	mat
Czas wypływu (lepkość umowna), 20±2°C	
kubek wypływowy 4mm, [s]	80÷115
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,320 ÷ 1,420
Zawartość części stałych, [%wag]	
co najmniej	60,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, powłoki, 23±2°C, [h]	1,5
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 1,5
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk

Wydajność przy jednej warstwie

do 10 m²/l w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Rozcieńczalnik

do wyrobów ftalowych karbamidowych, EKO-1

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, pozbawiona kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.
- Farbę nanosić na wysezonowaną posadzkę.

2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
- Farbę nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natrysku pneumatycznego.
- Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyć rozcieńczonej farby z dodatkiem max. 10% obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych lub EKO-1.
- Kolejną warstwę nakładać w odstępie 1,5 godziny.
- Powłoka uzyskuje pełne własności eksploatacyjne po upływie 7 dni.
- W przypadku zastosowania na zewnątrz zalecamy zastosowanie jako podkładu akrylowego gruntu wzmacniającego podłoża Akrogrunt marki Dekoral.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć rozcieńczalnikiem.

3. Dodatkowe informacje

- Produkt jest klasyfikowany oraz oznakowany zgodnie z Dyrektywą nr 1999/45/EC

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

Norma:	ZN-PPGDP-025
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH Spełnia wymagania normy PN-C-81921 Rodzaj I
PKWiU:	20.30.12.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/l (2010).
Produkt zawiera max 500 g/l.**

Opakowanie handlowe 1L, 5L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.