

UNIFLOOR 0.3

Baza: Unifloor 0.3


Utwardzacz: epoksydowy HS

Rozcieńczalnik: U50


Zastosowanie:

Powłoka na podłogi, po których jeżdżą wózki z gumowymi oponami, warsztaty maszynowe, magazyny, składy wszelkiego typu, akumulatornie, składy chemiczne, warsztaty samochodowe, zmywalne posadzki antypoślizgowe, spożywcze zakłady produkcyjne. Dostępna w wersji gładkiej i antypoślizgowej.


Własności:




Żywica epoksydowa



@20°C tiksotropowa
(Ford 4)



kolory w bazie danych



200 μ na sucho
dwie warstwy




2,5-3 m²/kg



350 g/m²



1,2 kg/l




@60° półpołysk



wagowo: 62%
objętościowo: 50%

Aplikacja:

Proporcje mieszania:



Baza 100

Utwardzacz 50

Rozcieńczalnik lepkość handlowa



2 godziny

@20°



Podkład:
IDRODUR lub
EPOBOND



Natrysk
pneumatyczny:
nie



Natrysk
hydrodynamiczny:
tak



OK

Schnięcie:

Nakładanie drugiej
warstwy: 6-8h

Ruch pieszy: 24h

Okres przechowywania, w oryginalnym opakowaniu:

Baza: 12 miesięcy

Utwardzacz: 6 miesięcy