

## SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE

**Baza:** Smalto R.E.


**Utwardzacz:** nie występuje

**Rozcieńczalnik:** U50, N50


### Zastosowanie:

Szybkoschnąca emalia syntetyczna do ogólnego stosowania przemysłowego i malowania konstrukcji stalowych.

### Własności:



Modyfikowana żywica alkidowa




@20°C 140-170 s

(Ford 4)



Paleta RAL i inne kolory w bazie danych



40-50  $\mu$  na sucho




8-9 m<sup>2</sup>/kg




90-100 g/m<sup>2</sup>



1,1-1,2 kg/l



@60° >80% (połysk)



wagowo: 67%  
objętościowo: 59%

### Aplikacja

#### Proporcje mieszania:



Rozcieńczalnik:

10-15%



Podkład:  
UNIRAPID lub inny alkidowy



Natrysk pneumatyczny:  
1,6/1,8 mm



Natrysk hydrodynamiczny:  
11-50

### Schnięcie:



@20°C 10 min.



@20°C 30 min.



@20°C 24 h

Przemaalowywanie: 30 min

### Okres przechowywania:

**Do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu**