

SMALTO POLIURETANICO

Baza: Smalto Poliuretanico Semilucido/Opaco


Utwardzacz: alifatyczny HS / aromatyczny HS

Rozcieńczalnik: A50, N50


Zastosowanie:

Emalia dwuskładnikowa, przeznaczona do przemysłowego malowania ciężarówek, cystern, wagonów kolejowych, pojazdów przemysłowych itp.

Właściwości:




Alifatyczne żywice poliuretanowe



@20°C 150-200 s

(Ford 4)



Paleta RAL i inne kolory w bazie danych



60-80 μ m na sucho




6-8 m²/kg



130-170 g/m²



1,1-1,2 kg/l



@60° półpotysk / mat



wagowo: 63%
objętościowo: 55%

Aplikacja:

Proporcje mieszania:



Baza



100

Utwardzacz 20 (semilucido)
40 (opaco)

Rozcieńczalnik 10-15%



8 godzin

@20°



Podkład:
UNIEPOX lub inny epoksydowy, poliuretanowy



Natrysk pneumatyczny:
1,6-1,8 mm



Natrysk hydrodynamiczny:
11/50

Schnięcie:



@20°C 15 min.



@20°C 30-40 min.



@20°C 12-24 h

Przemaalowywanie: 6-8h

Okres przechowywania, w oryginalnym opakowaniu:

Baza: 12 miesięcy

Utwardzacz: 6 miesięcy