

BETALUX

Baza: Betalux


Utwardzacz: alifatyczny HS / aromatyczny HS

Rozcieńczalnik: A50, N50


Zastosowanie:

Emalia poliuretanowa, przeznaczona do stosowania przemysłowego i renowacji przemysłowej. Stosowana również do malowania ciężarówek, karoserii pojazdów przemysłowych itp.

Własności:




Żywica hydroksylowo-poliuretanowa




@20°C 130 / 160 s

(Ford 4)



Paleta RAL i inne kolory w bazie danych



60-80 μ na sucho




5-7 m²/kg



160-200 g/m²




1,15-1,25 kg/l



@60° połysk >80 %

(wysoki)



wagowo: 71%
objętościowo: 61%

Aplikacja:

Proporcje mieszania:



Baza



100



100

Utwardzacz

25

20

Rozcieńczalnik

5-10%

5-10%



@20° 8 godzin



Podkład:
UNIEPOX lub inny epoksydowy, poliuretanowy



Natrysk pneumatyczny:
1,6-1,8 mm



Natrysk hydrodynamiczny:
13/50



OK



OK

Schnięcie:



@20°C 10-15 min.



@20°C 1 h



100%
@20°C 24 h

Okres przechowywania, w oryginalnym opakowaniu:

Baza: 12 miesięcy

Utwardzacz: 6 miesięcy