

BETALUX ROOF

Baza: Betalux Roof


Utwardzacz: alifatyczny HS / aromatyczny HS

Rozcieńczalnik: A50, N50


Zastosowanie:

Emalia poliuretanowa do renowacji blach malowanych metodą coil-coatingu, nie wymagająca międzywarstwy. Zoptymalizowana pod kątem aplikacji pędzlem lub wałkiem. Może być nakładana na Podkład PU.

Własności:




Żywica hydroksylowo-poliuretanowa




@20°C 130 / 160 s

(Ford 4)



Paleta RAL i inne kolory w bazie danych



60-80 μ na sucho




5-7 m²/kg



160-200 g/m²



1,15-1,25 kg/l



@60° półpołysk



wagowo: 56%
objętościowo: 44%

Aplikacja:

Proporcje mieszania:



Baza

100

100

Utwardzacz

25

20

Rozcieńczalnik

5-10%

5-10%



@20° 8 godzin



Podkład:
bezpośrednio na
nawierzchnię coil-
coating lub
Podkład PU



Natrysk
pneumatyczny:
1,6-1,8 mm



Natrysk
hydrodynamiczny:
13/50



OK



OK

Schnięcie:



@20°C 10-15 min.



@20°C 1 h



@20°C 24 h

Okres przechowywania, w oryginalnym opakowaniu:

Baza: 12 miesięcy

Utwardzacz: 6 miesięcy