

SITIPAINT

Baza: Sitipaint


Utwardzacz: nie występuje

Rozcieńczalnik: U50, N50


Zastosowanie:

Schnąca na powietrzu, jednowarstwowa emalia antykorozyjna, odpowiednia do malowania konstrukcji przemysłowych.

Własności:




Szybkoschnąca
modyfikowana żywica
alkidowa



@20°C 180-200 s

(Ford 4)



Paleta RAL i inne
kolory w bazie danych



50-70 µ na sucho




6-7 m²/kg




160-170 g/m²



1,15-1,35 kg/l



półmat



wagowo: 60%
objętościowo: 47 %

Aplikacja

Proporcje mieszania:



Rozcieńczalnik:

5-10%



Podkład:
Nie wymaga



Natrysk
pneumatyczny:
1,6/2,0 mm



Natrysk
hydrodynamiczny:
13-50

Schnięcie:



@20°C 20 min.



@20°C 1 h



@20°C 24 h

Przemaalowywanie:

- minimum 30 min
- maksimum 24 h

Okres przechowywania:

**Do 12 miesięcy
w oryginalnym opakowaniu**