

UNIRAPID

Baza: Unirapid


Utwardzacz: nie występuje

Rozcieńczalnik: U50, M50


Zastosowanie:

Szybkoschnący na powietrzu podkład antykorozyjny, spełniający specyfikację FIAT 9.55842 Klasa B.

Własności:



Modyfikowana żywica gliceryno-ftalowa



@20°C 180 s (Ford 4)



Paleta RAL i inne kolory w bazie danych



50-60 μ na sucho




7-8 m²/kg



140-150 g/m²



1,4-1,5 kg/l



mat



wagowo: 75%
objętościowo: 58%

Aplikacja

Proporcje mieszania:



Rozcieńczalnik:

10-15%



Podkład:
brak



Natrysk
pneumatyczny:
1,6/1,8 mm



Natrysk
hydrodynamiczny:
11-50



Tylko niewielkie
naprawy

Schnięcie:



@20°C 5-10 min.



@20°C 30-40 min.



@20°C 24 h

Przemalowywanie: 30 min

Okres przechowywania:

**Do 12 miesięcy
w oryginalnym opakowaniu**